

Pegante piedras naturales

weber mármol piedras



DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS



Tipo de producto

Pegante de color gris ideal para instalar mármol y piedra naturales no sensibles a la humedad en pisos y paredes interiores y exteriores (en condiciones no extremas).

Cumple norma NTC 6050 - Adhesivo tipo C2 E S1 H1 II.



Usos

Para enchapes en superficies pañetes o revoques, morteros de nivelación, losa de hormigón, revoque ladrillo y bloques de arcilla con formatos de revestimientos cerámicos y piedras naturales. En formatos superiores a 45x45cm utilizar la técnica de doble encolado.



Características

Aspecto: Polvo de color gris.
Composición: Cemento gris áridos de granulometría compensada y aditivos orgánicos.
Densidad del polvo: 1.43 g/cm³
Contenido de Sólidos: 100%



Presentación

Bolsa plástica de 25 kg



Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



Propiedades técnicas

Resistencia adhesiva a la tracción N/mm²

En cerámicos de media-alta absorción - piedras naturales y porcelanatos

Ambiente ≥ 1,0

Tiempo Abierto

Fraguado estándar ≥ 0,5



Características de empleo

Preparación de la Pasta: 6 litros (aprox.) de agua por bolsa de 25 kg 24% peso.

Tiempo de reposo después del amasado: 5-10 minutos

Tiempo en balde: 2 horas. (aprox.)

Tiempo para aplicación de fragua/junta/boquilla: 24/48 horas. (dependiendo de las condiciones ambientales).

Tiempo abierto (NTC 6050): > 20 minutos

Tiempo de corrección: 20 minutos



Tabla de consumo

Llana (cm)	Rendimiento bolsa 25 Kg	Consumo
N°4	12 m	2 Kg/m
N°6	8 m	3 Kg/m
N°8	6 m	4 Kg/m
N°8 doble encolado	4 m	6 Kg/m
N°10	5 m	5 Kg/m
N°10 doble encolado	3,5 m	7 Kg/m
N°12	4 m	6 Kg/m
N°12 doble encolado	3 m	8 Kg/m



Modo de uso

Sanear las partes disgregables. Comprobar la nivelación del soporte con una regla de 2m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm. Limpiar la superficie de polvo y desencofrantes.

Procedimiento para enchape

- Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar pegante weber mármol piedras paulatina- mente (6L por bolsa aproximadamente) y mezclar preferiblemente con batidor eléctrico (500 rpm) o de manera manual hasta obtener una pasta homogénea y cremosa.
- Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1m² aproximadamente. Peinar con la llana para regularizar el espesor y proceder a la colocación.
- Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. Transcu- rrido un tiempo de 24/48 horas, fraguar/emboquillar las juntas con weber color o weber color plus.
- Limpiar el exceso de material a los 30/60 minutos de la aplicación con un trapo o espátula de plástico.



Precauciones de uso

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.

Recomendaciones

Proteger del agua de lluvia durante las primeras 24 horas de colocación. Utilizar siempre mano de obra calificada.


Respetar el agua de amasado. Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas. Durante el enchape evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo a la colocación.

Para la instalación en paredes exteriores o fachadas se recomienda utilizar weber flexible, además de seguir las recomendaciones y parámetros de construcción sísmo resistente establecidas en la norma NSR 10

Datos de fabricación

Fabricado por Saint Gobain Weber Colombia, km 20 CRT Occidente, Mosquera Cundinamarca



**¡Construimos de la
mano contigo!**



WEBER COLOMBIA

KM 20 CRT Occidente
Mosquera Cundinamarca

infoweber



Consultas

57 - 315 694 5218
Web: www.co.weber



Weber Colombia



Weber Colombia



Weber Colombia