



Pegante porcelanato interior

weber porcelanato interior gris



DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS



Tipo de producto

Pegante de color gris ideal para la instalación de porcelanato en interiores en pisos y muros, así como cerámicos en interior y exterior.

Cumple norma NTC 6050 - Adhesivo tipo C2 H1 II.



Usos

Suelos: de concreto y a base de cemento. Muros: revoques convencionales, concreto y bloques prefabricados. En formatos superiores a 45x45cm utilizar la técnica de doble encolado.



Características

Aspecto: Polvo de color gris.
Composición: Cemento gris áridos de granulometría compensada y aditivos orgánicos.
Densidad del polvo: 1.39 g/cm³
Contenido de Sólidos: 100%



Presentación

Bolsa plástica de 25 kg



Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



Propiedades técnicas

Resistencia adhesiva a la tracción N/mm ²	
En cerámicos de media-alta absorción y porcelanatos	
Ambiente	≥ 1,0
Tiempo Abierto	
Fraguado estándar	≥ 0,5



Características de empleo

Preparación de la Pasta: 6 litros (aprox.) de agua por bolsa de 25 kg. 23% peso.

Tiempo de reposo después del amasado: 5-10 minutos

Tiempo en balde: 2 horas. (aprox.)

Tiempo para aplicación de fragua/junta/boquilla: 24/48 horas. (dependiendo de las condiciones ambientales).

Tiempo abierto (NTC 6050): > 20 minutos

Tiempo de corrección: 20 minutos



Tabla de consumo

Llana (cm)	Rendimiento bolsa 25 Kg	Consumo
Nº4	12 m	2 Kg/m
Nº6	8 m	3 Kg/m
Nº8	6 m	4 Kg/m
Nº8 doble encolado	4 m	6 Kg/m
Nº10	5 m	5 Kg/m
Nº10 doble encolado	3,5 m	7 Kg/m
Nº12	4 m	6 Kg/m
Nº12 doble encolado	3 m	8 Kg/m



Modo de uso

Sanear las partes disgregables. Comprobar la nivelación del soporte con una regla de 2m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.

Procedimiento para enchape

1. Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar pegante weber porcelanato gris paulatinamente (6L por bolsa aproximadamente) y mezclar preferiblemente con batidor eléctrico (500 rpm) o de manera manual hasta obtener una pasta homogénea y cremosa.

2. Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1m² aproximadamente. Peinar con la llana para regularizar el espesor y proceder a la colocación.

3. Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. Transcurrido un tiempo de 24/48 horas, fraguar/emboquillar las juntas con weber color o weber color plus.

4. Limpiar el exceso de material a los 30/60 minutos de la aplicación con un trapo o espátula de plástico.



Precauciones de uso

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.

Recomendaciones

Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas. Durante el enchape evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza. No aplicar a temperaturas inferiores a 5.0°C ni superiores a 35°C. Efectuar doble encolado con piezas de gran tamaño.


Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo al enchape. Después de la aplicación del producto proteger el área de exposición directa al sol antes del llenado en caso de uso en inmersión en agua.

Para la instalación de fachadas se deben seguir las recomendaciones y parámetros de construcción sismo resistente establecidas en la norma NSR 10.

Weber aconseja un tipo de producto para cada aplicación, si requiere instalar un formato superior a 60x120 consultar previamente en la línea de servicio 57 315 694 5218.

Datos de fabricación

Fabricado por Saint Gobain Weber Colombia, km 20 CRT Occidente, Mosquera Cundinamarca



**¡Construimos de la
MANO contigo!**



WEBER COLOMBIA

RM 20 CRT Occidente
Hoguera Guadalupe

info**weber**



Consultas

57 - 312 994 2219
Web: www.weber.com



Webber Colombia



Webber Colombia



Webber Colombia