

# weber color



DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS



Tipo de producto

Weber color es una boquilla impermeable con látex y desempeño mejorado, que brinda cualidades anti hongos, anti algas y buena resistencia a la abrasión. Cumple la norma NTC 6050-3 y NTC 6050-4.



Usos

Para la protección y decorado de juntas de 2mm a 15mm entre piezas de alta y baja absorción como cerámica, porcelanato, piedras naturales (pizarra, granito y mármol), gres y revestimientos vitrificados en zonas interiores, exteriores, fachadas, balcones y zonas húmedas como cocinas, baños, saunas y turcos.



Beneficios

- Producto premezclado, solo agregue agua.
- Flexible por su contenido de látex.
- Para emboquillar juntas de 2mm a 15 mm.
- Producto impermeable.
- Fácil limpieza.



Presentación

Bolsa plástica de 2 kg (Caja de 7 unidades x 2 kg)  
Bolsa plástica de 5 kg (Caja de 4 unidades x 5 kg)



Conservación

18 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



Tabla de consumo

| Ancho de junta (mm) | Tamaño pieza (cm) |       |       |       |
|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                     | 30x30             | 30x60 | 45x60 | 60x60 |
| 2                   | 0.14              | 0.12  | 0.102 | 0.075 |
| 4                   | 0.28              | 0.24  | 0.203 | 0.15  |
| 6                   | 0.42              | 0.36  | 0.305 | 0.23  |
| 8                   | 0.56              | 0.48  | 0.406 | 0.3   |
| 10                  | 0.7               | 0.6   | 0.507 | 0.475 |
| 15                  | 1.05              | 0.9   | 0.761 | 0.57  |



Datos técnicos

**Aspecto:** Polvo de color.

**Composición:** Cemento blanco áridos calcáreos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos

**Densidad del polvo:** 1.5 g/cm<sup>3</sup>

**Contenido de Sólidos:** 100%

**Tiempo de reposo después del amasado:** 2 minutos.

**Vida de la pasta:** 1 hora. (aprox.)

**Tiempo de secado al tacto:** 20 a 30 minutos.(dependiendo de las condiciones ambientales)

**Tiempo de puesta en servicio:** 48 horas



Propiedades técnicas

Resistencia a la abrasión (mm<sup>3</sup>)

≤ 1000

Absorción agua (g)

30 min

≤ 2

240 min

≤5



Características de empleo

• Agregue siempre el mortero al agua y no al revés.

• Para instalación en piso mezclar 3 partes de weber color por 1 parte de agua limpia, para instalación en pared con la mitad de agua que en el caso anterior.



Modo de uso

**Siga el siguiente procedimiento al momento de aplicar boquilla weber color.**

1. Colocar agua limpia en el balde. Luego agregar weber color paulatinamente. Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500rpm) hasta obtener una pasta homogénea.

2. Rellenar las juntas con una llana de caucho, extendiendo el producto en diagonal a las juntas y presionando la masa sobre ellas.

3. Realizar el acabado con una esponja húmeda una vez iniciado el endurecimiento (cuando desaparezca el brillo superficial del mortero).

4. Para la limpieza inicial después de la aplicación, permita que el material adquiera suficiente dureza, usualmente entre 20-30 minutos dependiendo de la temperatura y humedad relativa del sitio de instalación. Debe comprobarse al tacto

5. La limpieza final debe hacerse con el producto completamente endurecido (mínimo 24hs), enjuagando la superficie con agua limpia o con un paño humedecido.



Limitaciones

• No debe utilizarse en áreas donde existan condiciones de acidez.

• Weber aconseja un tipo de producto para cada aplicación, si requiere una aplicación en zonas de inmersión como piscinas, piletas o fuentes consultar previamente en la línea de servicio 57 315 694 5218.



Precauciones de uso

**Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.**


**NOTA:** Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.

Recomendaciones

Utilizar siempre mano de obra calificada. Respetar el agua de amasado. Las juntas deben estar libres de polvo. Antes de tratar las juntas, es aconsejable dejar transcurrir entre 24/48 horas. desde la colocación del piso o revestimiento, en función de las condiciones climáticas. No utilizar como lechada. No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C. Evitar aplicar en tiempo lluvioso o muy húmedo, con riesgo de heladas o insolación directa. Gracias a su impermeabilidad, es aconsejable mezclar hasta conseguir una pasta uniforme y homogénea. Humedecer los bordes en cerámicas de media y alta absorción.

Datos de fabricación

Fabricado por Saint Gobain Weber Colombia, km 20 CRT Occidente, Mosquera Cundinamarca



**¡Construimos de la  
mano contigo!**



**WEBER COLOMBIA**

KM 20 CRT Occidente  
Mosquera Cundinamarca

**infoweber**



**Consultas**

57 - 315 694 5218  
**Web:** [www.co.weber](http://www.co.weber)



**Weber Colombia**



**Weber Colombia**



**Weber Colombia**